

Blank zink

Drift og vedligehold



Tagrender og nedløbsrør i zink er som udgangspunkt vedligeholdelsesfrie, dog skal disse holdes rene for blade, grene og andre udefrakommende elementer der kan forhindre vandets frie afløb. Det anbefales derfor minimum 2 gange årligt at efterse tagrender og nedløb, og rense dem efter behov.



Zinken vil ved montagen være blank, men vil i kontakt med ilt og vand, gennem tiden udvikle den velkendte mat grå overflade kaldet patina. Denne patina beskytter (modsat rust) materialet mod korrosion. Syreholdige påvirkninger fra eksempelvis beton, mørtel eller cementstøv nedsætter dog den normale holdbarhed af materialet, hvorfor de skal rengøres efter sådanne påvirkninger. Ligeledes kan røggasser og nedfald fra skorstene forringe holdbarheden, hvis der afbrændes trykimprægneret træ, mælkekartoner, plastik, energi koks og lignende. Ligesom alle former for påvirkning af syrer og basiske væsker også kan forkorte levetiden. Det anbefales derfor ikke, at zinken udsættes for en PH værdi mindre end 6, eller højere end 8.

NG ZINK® 